

QUELYD ШПАКЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Универсальная шпаклевка белого цвета на гипсовой основе для внутренних работ.

Специальная формула для быстрого ремонта небольших участков стен и потолков перед монтажом любых типов декоративных покрытий: обои, краска, плитка.

- заделка стыков и поврежденных гипсокартонных (ГКЛ) и гипсоволокнистых листов (ГВЛ);
- заполнение стыков, швов и щелей в бетонных элементах, кирпичной кладке;
- ремонт сколов и дефектов на деревянных поверхностях, а также заделка стыков и швов в дверных и оконных коробках;

финишное шпаклевание бетонных, цементных, оштукатуренных поверхностей, а также любых деревянных и гипсовых оснований;



ВНИМАНИЕ! Только для внутренних работ в помещения с нормальной влажностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ремонт трещин, сколов и углублений до 50 мм;
- Работает на большинстве оснований: любые поверхности из гипса и гипсокартона; цементные и бетонные стяжки; облицовочный камень, ячеистый бетон; дерево, ДСП, фанера и т.д.;
- Экономичный расход: 1кг/1,5 м²;
- Не дает усадки, не растрескивается и не пылит;
- Наносится в один слой;

Образует идеально гладкую поверхность - не требует шлифования;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	Гипс, полимеры, добавки и наполнители
Время жизни раствора*	120 минут
Последующая обработка*	через 3 часа
Полное высыхание	24 часа
Температура использования	от +5°C до +30°C.

*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. В других условия характеристики могут измениться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли, грязи и жира. Отслаивающиеся частицы и кусочки удалить механически, при необходимости отшлифовать. Поверхность следует загрунтовать и дать высохнуть. Не использовать во влажных помещениях и при температуре ниже +5°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Налить в емкость чистую холодную воду (t° воды от +10°C до +25°C), смешать с QUELYD Универсальной шпаклевкой в пропорции 1 часть воды на 2,5 части продукта (примерно 400 мл на 1 упаковку). Перемешать до получения однородной массы без комков. Готовая смесь жизнеспособна в течение 2 часов.

РЕМОНТ ТРЕЩИН И СКОЛОВ

Заполнить сколы и трещины при помощи шпателя, нанося шпаклевку по направлению сверху вниз, разровнять. При необходимости удалить излишки продукта.

ФИНИШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

Нанести шпаклевку при помощи шпателя слоем до 10мм, разровнять. Как правило, последующего шлифования не требуется, однако, при необходимости поверхность можно слегка отшлифовать наждачной бумагой через 3 часа после нанесения.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА

Невысохший продукт смыть чистой водой, высохший - удалить механически.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом работ защитить кожу рук и глаза. После окончания работ с продуктом вымыть руки и лицо с мылом. Не допускать попадания продукта на одежду, кожу и слизистые оболочки. Не вдыхать и не глотать. Хранить вдали от детей.

РАСХОД:

1 кг/ 1 м² при выравнивании слоем 1 мм

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в сухом, прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

УПАКОВКА: Картонная коробка 1 кг

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:
127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1
Тел.: +7 495 787 31 71
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

